

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(21) Anmeldenummer: 89113502.2

(51) Int. Cl. 4: **C07C 45/74**

(22) Anmeldetag: 22.07.89

(30) Priorität: 29.07.88 DE 3825873  
21.06.89 DE 3920280

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
31.01.90 Patentblatt 90/05


(84) Benannte Vertragsstaaten:  
BE CH DE ES FR GB IT LI NL

(71) Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft**  
**Carl-Bosch-Strasse 38**  
**D-6700 Ludwigshafen(DE)**

(72) Erfinder: **Schommer, Charles, Dr.**  
**Moerikestrasse 32**  
**D-6700 Ludwigshafen(DE)**  
Erfinder: **Ebel, Klaus, Dr.**  
**Asternstrasse 14**  
**D-6704 Mutterstadt(DE)**  
Erfinder: **Dockner, Toni, Dr.**  
**Grossgasse 6**  
**D-6701 Meckenheim(DE)**  
Erfinder: **Irgang, Matthias, Dr.**  
**Andreas-Hofer-Weg 41**  
**D-6900 Heidelberg(DE)**  
Erfinder: **Hoelderich, Wolfgang, Dr.**  
**Mannheimer Strasse 18 c**  
**D-6710 Frankenthal(DE)**  
Erfinder: **Rust, Harald**  
**Dudostrasse 57**  
**D-6730 Neustadt-Duttweiler(DE)**


(54) **Verfahren zur Herstellung von Ketonen.**

(57) Verfahren zur Herstellung von Ketonen der allgemeinen Formel I



(I),

in der R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> unabhängig voneinander Alkyl, Cycloalkyl, Arylalkyl, Aryl oder Hetaryl bedeuten, wobei mindestens einer der Reste R<sup>1</sup> oder R<sup>2</sup> mindestens ein Wasserstoffatom am α-C-Atom trägt, durch Umsetzung von zwei Carbonsäuren der allgemeinen Formeln (IIa/IIb), R<sup>1</sup>-COOH (IIa) und R<sup>2</sup>-COOH (IIb) oder durch Umsetzung einer Carbonsäure R<sup>1</sup>-COOH (IIa) und einem Keton



oder durch Umsetzung von Gemischen aus IIa, IIb und Ib, in der Gasphase in Gegenwart eines Katalysators, indem man solche Katalysatoren verwendet, deren aktive Masse mindestens zu 50 Gew.-% aus Titandioxid mit einer spezifischen Oberfläche größer als 10 m<sup>2</sup>/g besteht.

EP 0 352 674 A2

## Verfahren zur Herstellung von Ketonen

Die vorliegende Erfindung betrifft ein neues und verbessertes Verfahren zur Herstellung von Ketonen durch dehydratisierende Gasphasendecarboxylierung von Carbonsäuren oder Gemischen von Carbonsäuren und Ketonen an Titandioxid enthaltenden Katalysatoren, deren spezifische Oberfläche mindestens 10 m<sup>2</sup>/g beträgt.

Anstelle von Carbonsäuren lassen sich auch, wie aus Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie, Band VII/2a, S. 627-633, 1973 bekannt, deren Derivate einsetzen, z.B. Carbonsäureester, Nitrile und die Carbonsäureanhydride. Dies ist besonders dann von Interesse, wenn die Carbonsäuren schwer flüchtig sind oder bei der Verdampfung zur Decarboxylierung neigen.


Es ist allgemein bekannt (z.B. aus der DE-A-21 11 722) für diese Reaktion u.a. Zirkondioxid oder Thoriumdioxid enthaltende Kontakte, besonders solche, mit Aluminiumoxid als Trägermaterial, zu verwenden. Die mit diesen Katalysatoren erzielbaren Ausbeuten und deren Aktivitätsdauer waren nicht voll befriedigend.

Aus der DE-A-27 58 113 sind Katalysatoren bekannt, die aus Zirkondioxid oder Thoriumdioxid auf Anatas als Träger bestehen. Diese besitzen zwar eine bessere Langzeitaktivität, gegenüber den zuvor genannten, waren jedoch auch nicht voll befriedigend.

Ferner ist aus JP 58/13537, US-A-4,528,400 und US-A-4,570,021 die heterogenen katalysierte Umsetzung von Pivalinsäure entweder mit Aceton oder Essigsäure (EP-A-85 996) in der Gasphase an ZrO<sub>2</sub>, CeO<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und ThO<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bekannt. Die verwendbaren Katalysatoren sind teuer bzw. radioaktiv und die Ausbeuten lassen zu wünschen übrig.


Der Erfindung lag daher die Aufgabe zugrunde, den Nachteilen der bekannten Verfahren abzuweichen.

Demgemäß wurde ein neues und verbessertes Verfahren zur Herstellung von Ketonen der allgemeinen Formel (I)



(I).

in der R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> unabhängig voneinander Alkyl, Cycloalkyl, Arylalkyl, Aryl oder Hetaryl bedeuten, wobei mindestens einer der Reste R<sup>1</sup> oder R<sup>2</sup> mindestens ein, d.h. ein, zwei oder drei Wasserstoffatome am α-C-Atom trägt, durch Umsetzung von zwei Carbonsäuren der allgemeinen Formeln (IIa/IIb), R<sup>1</sup>-COOH (IIa) und R<sup>2</sup>-COOH (IIb) oder durch Umsetzung einer Carbonsäure R<sup>1</sup>-COOH (IIa) und einem Keton



oder durch Umsetzung von Gemischen aus IIa, IIb und Ib, in der Gasphase in Gegenwart eines Katalysators gefunden, welches dadurch gekennzeichnet ist, daß man solche Katalysatoren verwendet, deren aktive Masse mindestens zu 50 Gew.-% aus Titandioxid mit einer spezifischen Oberfläche größer als 10 m<sup>2</sup>/g besteht. Der Gehalt der aktiven Masse der Katalysatoren an Titandioxid der genannten Oberfläche beträgt 50 bis 100, vorzugsweise 50 bis 99,95 Gew.-%.

Falls R<sup>1</sup> = R<sup>2</sup>, so handelt es sich um symmetrische Ketone, in einem unsymmetrischen Keton sind R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> dagegen verschieden. Bilden R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> zusammen ein Biradikal, so handelt es sich um die Umsetzung von einer Dicarbonsäure zu einem cyclischen Keton. Es ist jedoch auch möglich, eine Dicarbonsäure mit mindestens zwei Äquivalenten einer Monocarbonsäure zu Diketonen umzusetzen.

Die Selektivität zu den gewünschten Ketonen sind besonders hoch, wenn die spezifische Oberfläche größer als 10 m<sup>2</sup>/g, bevorzugt 20 bis 200 m<sup>2</sup>/g ist und wenn der Katalysator 0,05 bis 50 Gew.%, vorzugsweise 1 bis 10 Gew.% mindestens eines Metalloxids, ausgewählt aus der ersten oder zweiten Hauptgruppe des Periodensystems, insbesondere aus den Elementen Lithium, Natrium, Kalium oder aus der Gruppe der seltenen Erdmetalle, insbesondere aus den Elementen Lanthan oder Cer, oder Gemische dieser Oxide enthält. Das Titandioxid wird vorteilhaft in Form von Anatas verwendet.

Die erfindungsgemäßen Katalysatoren können in Form von Tränk- oder Mischkatalysatoren eingesetzt werden.

Herstellung von Tränkkatalysatoren

Als Ausgangsmaterial wird oberflächenreiches Titandioxid, z.B. pyrogenes  $\text{TiO}_2$  oder getrocknete Metatitansäure verwendet, das unter Zusatz von Peptisationsmitteln in einem Knetzer oder Mischer in einen formbaren Zustand gebracht wird. Die Knetmasse wird extrudiert, getrocknet und calciniert. Nach Feststellung der Porosität wird eine Tränklösung eingesetzt, deren Volumen der Porenfüllung des Trägers entspricht.

Die Imprägnierung wird durch Zugabe der Tränklösung, vorteilhaft durch Aufsprühen, auf den vorgelegten Träger in einer rotierenden Trommel durchgeführt. Zur Herstellung der Tränklösungen sind alle löslichen Salze geeignet, die sich bei der Calcination ohne weitere Rückstände zu Oxiden zersetzen.


#### Herstellung von Mischkatalysatoren

Die Mischkatalysatoren werden in ähnlicher Weise wie die Träger der Tränkkatalysatoren hergestellt. Zu der  $\text{TiO}_2$ -Knetmasse werden zusätzlich die entsprechenden Salzlösungen im Knetzer zugegeben und es wird für gute Durchmischung gesorgt. Verformung, Trocknung und Calcinierung erfolgt wie bei der Trägerherstellung.

Die Katalysatoren lassen sich durch thermische Behandlung mit Luft oder mit Luft-Stickstoffgemischen bei 450 bis 550 °C wieder regenerieren.

Der gebrauchte Katalysator kann einfach in den Schwefelsäureaufschluß zurückgeführt werden.

Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren erhält man unter Decarboxylierung und Dehydratisierung Ketone bzw. Ketongemische




Im Falle der Herstellung von gemischten Ketonen Ic wird das statistische Mengenverhältnis von Ia : Ib : Ic = 0,25 : 0,25 : 0,50 normalerweise nicht erreicht. Wegen der unterschiedlichen Aktivitäten der Ausgangssäuren setzt sich die aktivere Säure bevorzugt mit sich selber um, so daß diese nur noch im verminderten Maß für die Bildung des gemischten Ketons zur Verfügung steht. Bei der Verwendung von Essigsäure und Isobuttersäure erhielt man nach den bekannten Verfahren beispielsweise nur 45 % des gewünschten Methylisopropylketons. Es ist ein wesentlicher Vorteil der erfindungsgemäßen Katalysatoren, daß auch die reaktionsträgere Säure stärker als im Falle herkömmlicher Katalysatoren aktiviert wird, so daß die Aktivierungsunterschiede sich verringern. Demgemäß beträgt die Ausbeute an Methylisopropylketon nach dem Verfahren der Erfindung 71 %, bezogen auf die umgesetzte Isobuttersäure bei quantitativem Umsatz.

Setzt man im Gemisch eine Carbonsäure ohne  $\alpha$ -Wasserstoffe  $\text{R}^1\text{-COOH}$  ein, d.h. Carbonsäuren mit tert.  $\alpha$ -C-Atom wie z.B. Pivalinsäure oder aromatische Carbonsäuren (substituierte Benzoesäuren), so werden nur zwei Ketone Ib und Ic erhalten da  $\text{R}^1\text{-COOH}$  nicht mit sich selbst kondensiert. In diesem Falle werden mit den erfindungsgemäßen Katalysatoren Ausbeuten bis zu 99 % des gewünschten unsymmetrischen Ketons (z.B. Propiophenon) erhalten.

Die Ausbeute an gemischtem Keton läßt sich auch dadurch erhöhen, daß man die aktivere Säure in einem bis zu 10 molaren Überschuß gegenüber der weniger aktiven verwendet, allerdings erhält man in diesem Fall entsprechend große Mengen an dem symmetrischen Keton der überschüssigen Säure.

Bei der Herstellung von unsymmetrischen Ketonen Ic kann anstelle der Carbonsäure  $\text{R}^2\text{-COOH}$  (Iib) ebenfalls das daraus bei der Reaktion entstehende symmetrische Keton  $\text{R}^2\text{-CO-R}^2$  (Ib) als Edukt eingesetzt werden, das dann nach folgender Gleichung ebenfalls zum gewünschten Keton Ic reagiert:



Außerdem lassen sich Gemische von Carbonsäure Iib und Keton Ib mit der Carbonsäure IIa zu I umsetzen, wobei dann nach Destillation überschüssiges Ib in die Reaktion zurückgeführt werden kann. Besonders vorteilhaft läßt sich diese Variante bei der Herstellung von Methylketonen wie z.B. Pinakolon,

Methylisopropyl-keton und Acetophenonen anwenden, wobei dann als "Methyl-komponente" Essigsäure, Aceton oder Gemische von beiden z.B. mit Pivalinsäure, bzw. Iso-buttersäure, bzw. aromatischen Carbonsäuren umgesetzt werden.

Die Substituenten R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> bedeuten vorzugsweise eine Alkylgruppe mit 1 bis 17 C-Atomen oder eine Cycloalkylgruppe mit 3 bis 8 Ringgliedern oder eine Arylalkylgruppe mit 7 bis 12 C-Atomen, eine Arylgruppe oder eine Hetarylgruppe, wobei mindestens einer der Reste R<sup>1</sup> oder R<sup>2</sup> mindestens ein Wasserstoffatom am  $\alpha$ -C-Atom trägt.

Beispiele für wichtige Ketone, die als Lösungsmittel oder Zwischenprodukte für die Herstellung von Farbstoffen, Pflanzenschutzmitteln, Arzneimitteln und Vitaminen Verwendung finden, und die auch nach dem erfindungsgemäßen Verfahren aus den entsprechenden Säuren erhältlich sind, sind Diethylketon, Di-n-propylketon, Diisopropylketon, Methylpropylketon, Methylisopropylketon, Ethylisopropylketon, Nonan-5-on, Octan-2,7-dion, Cyclopentanon, Cycloheptanon, Acetophenon, Propiophenon, Butyrophenon, Isobutyrophenon, Valerophenon, Phenylacetone, 1,2-Diphenylacetone, Cyclohexylmethylketon, Cyclohexylphenylketon, Cyclopropylmethylketon, Pinacolon und sogar heterocyclische Ketone, wie 3-Acetylpyridin, 4-Acetylpyrazol, 4-Acetylimidazol.

Man kann die Carbonsäuren verwenden, die bis zu 50 Gew.% Wasser enthalten, da das Wasser sich häufig günstig auf die Aktivitätsdauer der Katalysatoren auswirkt (es scheidet sich weniger Kohlenstoff auf den Katalysator ab) ist es oft sogar zweckmäßig, die Carbonsäuren mit 1 bis 50 Gew.% Wasser zu versetzen.

Man nimmt die dehydratisierende Decarboxylierungsreaktion vorzugsweise bei Normaldruck und bei Temperaturen von 300 bis 600, vor allem 350 bis 450 °C vor, indem man die auf diese Temperatur vorerhitzten Säuredämpfe durch einen Festbettofen leitet, der mit Katalysatorsträngen, -granalien, -tabletten, -splitt oder -ringen gefüllt ist oder indem man die Umsetzung in einem Wirbelofen durchführt. Im Falle schwer flüchtiger Säuren kann sich auch das Arbeiten unter vermindertem Druck empfehlen. Pro Liter Katalysator lassen sich im allgemeinen 200 bis 500 g/h der Ketone herstellen.

Nach Passieren der Katalysatorzone werden die Dämpfe gekühlt und wie üblich aufgearbeitet. Man erzielt im allgemeinen Umsätze von 97 bis 100 % und hierauf bezogene Ketonausbeuten von 55 bis 85 % bei unsymmetrischen Ketonen und 90 bis 99 % bei symmetrischen Ketonen.

### Beispiel 1

#### Herstellung von Katalysatoren

Für die Herstellung der Katalysatoren wird Titandioxid mit einer Oberfläche von ca. 120 m<sup>2</sup>/g verwendet, das unter Zusatz von Wasser und 3 % Salpetersäure (bezogen auf Titandioxid) verknetet und anschließend extrudiert, getrocknet und calciniert wird. Die so erhaltenen Extrudate besitzen Porositäten von ca. 0,5 ml/g und BET-Oberflächen von ca. 100 m<sup>2</sup>/g. Die Porosität der Träger wird genau ermittelt. Die Extrudate werden bis zur Porenfüllung mit Tränklösungen in einer rotierenden Trommel imprägniert.

1.1 Auf 987 g TiO<sub>2</sub>-Träger wird eine Lösung, die 13 g Na<sub>2</sub>O (als wäßrige NaOH) enthält, aufgesprüht.

1.2 Auf 975 g TiO<sub>2</sub>-Träger wird eine Lösung, die 25 g K<sub>2</sub>O (als wäßrige KOH) enthält, aufgesprüht.

1.3 Auf 900 g TiO<sub>2</sub>-Träger wird eine Lösung, die 100 g CeO<sub>2</sub> (als wäßrige Cernitrat-Lösung) enthält, aufgesprüht.

Die imprägnierten Katalysatoren werden bei 120 °C 16 Stunden getrocknet und 1 Stunde bei 500 °C calciniert.

### Beispiel 2

#### Herstellung von Diethylketon

Über einen Verdampfer wurde stündlich ein Gemisch aus 44 g Propionsäure und 6 g Wasser verdampft und zusammen mit 3 l Stickstoff bei 360 °C über 100 ml eines Katalysators geleitet, der zu 2 Gew.-% aus Kaliumoxid und dem Rest aus Anatas bestand. Anschließend wurden die Reaktionsgase abgekühlt und in einer Vorlage gesammelt. Vom zweiphasigen Austrag wurde die organische Phase mittels GC analysiert. Der Umsatz an Propionsäure betrug 100 %. Die Selektivität zu Diethylketon betrug 99 %.

## Beispiel 3

## Herstellung von Methylisopropylketon

5

Über einen Verdampfer wurde stündlich ein Gemisch aus 32 g Isobuttersäure, 32 g Essigsäure und 16 g Wasser verdampft und zusammen mit 3 l Stickstoff bei 420 °C über 170 ml eines Katalysators geleitet, der zu 1,3 Gew.% aus Natriumoxid und dem Rest aus Anatas bestand. Anschließend wurden die Reaktionsgase abgekühlt und in einer Vorlage gesammelt. Vom zweiphasigen Austrag wurde die organische Phase mittels GC analysiert. Der Umsatz an Isobuttersäure betrug 100,0%. Die Selektivität zu Methylisopropylketon betrug 72,0 %.

10

## Beispiel 4

15

## Herstellung von Pinacolon

Über einen Verdampfer wurde stündlich ein Gemisch aus 15 g Pivalinsäure, 52 g Essigsäure und 17 g Wasser verdampft und zusammen mit 3 l Stickstoff bei 450 °C über 100 ml eines Katalysators geleitet, der zu 1,3 Gew.% aus Natriumoxid und dem Rest aus Anatas bestand. Anschließend wurden die Reaktionsgase abgekühlt und in einer Vorlage gesammelt. Vom zweiphasigen Austrag wurde die organische Phase mittels GC analysiert. Der Umsatz an Pivalinsäure betrug 99 %. Die Selektivität zu Pinacolon betrug 81 %.

20

## Beispiel 5

## Herstellung von Propiophenon

25

Über einen Verdampfer wurde stündlich ein Gemisch aus 16 g Benzoesäure, 57 g Propionsäure und 14,5g Wasser verdampft und zusammen mit 10 l Stickstoff bei 400 °C über 100 ml eines Katalysators geleitet, der zu 2,5 Gew.% aus Natriumoxid und dem Rest aus Anatas bestand. Anschließend wurden die Reaktionsgase abgekühlt und in einer Vorlage gesammelt. Vom zweiphasigen Austrag wurde die organische Phase mittels GC analysiert. Der Umsatz an beiden Carbonsäuren betrug jeweils 100 %. Die Selektivität zu Propiophenon betrug 99 %.

30

## Beispiel 6

35

## Herstellung von Cyclohexylphenylketon

Über einen Verdampfer wurde stündlich ein Gemisch aus 11,5g Benzoesäure, 36 g Cyclohexancarbonsäure und 13 g Wasser verdampft und zusammen mit 10 l Stickstoff bei 450 °C über 100 ml eines Katalysators geleitet, der zu 2 Gew.% aus Kaliumoxid und dem Rest aus Anatas bestand. Anschließend wurden die Reaktionsgase abgekühlt und in einer Vorlage gesammelt. Vom zweiphasigen Austrag wurde die organische Phase mittels GC analysiert. Der Umsatz an Benzoesäure betrug 98 %. Die Selektivität zu Cyclohexylphenylketon betrug 60 %.

40

## Beispiel 7

## Herstellung von 3-Acetylpyridin

45

Über einen Verdampfer wurde stündlich ein Gemisch aus 29 g Nicotinsäuremethylester, 76 g Essigsäure und 26 g Wasser verdampft und zusammen mit 10 l Stickstoff bei 420 °C über 150 ml eines

Katalysators geleitet, der zu 2 Gew.% aus Natriumoxid und dem Rest aus Anatas bestand. Anschließend wurden die Reaktionsgase abgekühlt und in einer Vorlage gesammelt. Vom zweiphasigen Austrag wurde die organische Phase mittels GC analysiert. Der Umsatz an Nicotinsäureester und an Essigsäure betrug jeweils 100 %. Die Selektivität zu 3-Acetylpyridin betrug 54 %. Daneben entstand Pyridin mit einer Selektivität von 41 %.

#### Beispiel 8

#### Herstellung weiterer Katalysatoren

#### Katalysatorträger

Es wird Titandioxid mit einer Oberfläche von ca. 120 m<sup>2</sup>/g verwendet, das unter Zusatz von Wasser und 3 % Salpetersäure (bezogen auf Titandioxid) verknetet und anschließend extrudiert, getrocknet und calciniert wird.

#### Katalysatorträger II

Es wird Titandioxid mit einer Oberfläche von ca. 40 m<sup>2</sup>/g verwendet, das unter Zusatz von Wasser, 4 % Kartoffelstärke (bezogen auf Titandioxid) und 5 % Ammoniakwasser (25 % NH<sub>3</sub>) verknetet und anschließend extrudiert, getrocknet und calciniert wird.

Die so erhaltenen Extrudate werden bis zur Porenfüllung mit Tränklösungen in einer rotierenden Trommel imprägniert:

Katalysator	Träger	[g]	Zusatz	[g]	wäßr. Lösung von	Beispiele
A	II	980	K <sub>2</sub> O	20	KOH	2
B	I	987	Na <sub>2</sub> O	13	NaOH	3,4
C	I	975	Na <sub>2</sub> O	25	NaOH	5
D	I	980	K <sub>2</sub> O	20	KOH	6
E	I	980	Na <sub>2</sub> O	20	NaOH	7,13
F	II	980	Li <sub>2</sub> O	20	LiOH	9
G	II	980	Na <sub>2</sub> O	20	NaOH	10
H	II	980	Rb <sub>2</sub> O	20	Rb <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	11
J	II	980	Cs <sub>2</sub> O	20	Cs <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	12
K	II	995	Na <sub>2</sub> O	5	NaOH	14
L	I	997	Na <sub>2</sub> O	3	NaOH	15
M	II	999	K <sub>2</sub> O	1	KOH	16
N	II	997	Na <sub>2</sub> O	3	NaOH	17

#### Beispiel 9

#### Herstellung von Diethylketon

Über einen Verdampfer wurde stündlich ein Gemisch aus 43 g Propionsäure und 5g Wasser verdampft und zusammen mit 3 l Stickstoff bei 360 °C über 100 ml des Katalysators F geleitet, der zu 2 Gew.% aus Lithiumoxid und dem Rest aus Anatas bestand. Der Katalysator wurde analog Beispiel 8 durch Tränken von 980 g TiO<sub>2</sub>-Träger II mit einer Lösung, die 20 g Li<sub>2</sub>O (als wäßrige LiOH) enthielt, hergestellt. Anschließend wurden die Reaktionsgase abgekühlt und in einer Vorlage gesammelt. Vom zweiphasigen Austrag wurde

die organische Phase mittels GC analysiert. Der Umsatz an Propionsäure betrug 100 %. Die Selektivität zu Diethylketon betrug 95 %.

#### 5 Beispiel 10

##### Herstellung von Diethylketon

10- Über einen Verdampfer wurde stündlich ein Gemisch aus 53 g Propionsäure und 7 g Wasser verdampft und zusammen mit 3 l Stickstoff bei 360 °C über 100 ml des Katalysators G geleitet, der zu 2 Gew.% aus Natriumoxid und dem Rest aus Anatas bestand. Der Katalysator wurde analog Beispiel 8 durch Tränken von 980 g TiO<sub>2</sub>-Träger II mit einer Lösung, die 20 g Na<sub>2</sub>O (als wäßrige NaOH) enthielt, hergestellt. Anschließend wurden die Reaktionsgase abgekühlt und in einer Vorlage gesammelt. Vom zweiphasigen Austrag  
15 wurde die organische Phase mittels GC analysiert. Der Umsatz an Propionsäure betrug 99 %. Die Selektivität zu Diethylketon betrug 99 %.

#### Beispiel 11

20

##### Herstellung von Diethylketon

Über einen Verdampfer wurde stündlich ein Gemisch aus 53 g Propionsäure und 7g Wasser verdampft und zusammen mit 3 l Stickstoff bei 360 °C über 100 ml des Katalysators H geleitet, der zu 2 Gew.% aus Rubidiumoxid und dem Rest aus Anatas bestand. Der Katalysator wurde analog Beispiel 8 durch Tränken von 980 g TiO<sub>2</sub>-Träger II mit einer Lösung, die 20 g Rb<sub>2</sub>O (als wäßrige Rb<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) enthielt, hergestellt. Anschließend wurden die Reaktionsgase abgekühlt und in einer Vorlage gesammelt. Vom zweiphasigen Austrag wurde die organische Phase mittels GC analysiert. Der Umsatz an Propionsäure betrug 100 %. Die  
30 Selektivität zu Diethylketon betrug 98 %.

#### Beispiel 12

35

##### Herstellung von Diethylketon

Über einen Verdampfer wurde stündlich ein Gemisch aus 43 g Propionsäure und 5g Wasser verdampft und zusammen mit 3 l Stickstoff bei 360 °C über 100 ml des Katalysators J geleitet, der zu 2 Gew.% aus Caesiumoxid und dem Rest aus Anatas bestand. Der Katalysator wurde analog Beispiel 8 durch Tränken von 980 g TiO<sub>2</sub>-Träger II mit einer Lösung, die 20 g Cs<sub>2</sub>O (als wäßrige Cs<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) enthielt, hergestellt. Anschließend wurden die Reaktionsgase abgekühlt und in einer Vorlage gesammelt. Vom zweiphasigen Austrag wurde die organische Phase mittels GC analysiert. Der Umsatz an Propionsäure betrug 100 %. Die  
45 Selektivität zu Diethylketon betrug 97 %.

#### Beispiel 13

##### 50 Herstellung von 3-Acetylpyridin

Über einen Verdampfer wurde stündlich ein Gemisch aus 22 g Nicotinsäuremethylester, 57 g Essigsäure und 20 g Wasser verdampft und zusammen mit 10 l Stickstoff bei 400 °C über 100 ml des Katalysators E geleitet, der zu 2 Gew.% aus Natriumoxid und dem Rest aus Anatas bestand. Der Katalysator wurde  
55 analog Beispiel 8 durch Tränken von 980 g TiO<sub>2</sub>-Träger I mit einer Lösung, die 20 g Na<sub>2</sub>O (als wäßrige NaOH) enthielt, hergestellt. Anschließend wurden die Reaktionsgase abgekühlt und in einer Vorlage gesammelt. Vom zweiphasigen Austrag wurde die organische Phase mittels GC analysiert. Der Umsatz an Nicotinsäureester und an Essigsäure betrug jeweils 100 %. Die Selektivität zu 3-Acetylpyridin betrug 60 %.

Daneben entstand Pyridin mit einer Selektivität von 29 %.

#### Beispiel 14

5

#### Herstellung von Pinacolon

Über einen Verdampfer wurde stündlich ein Gemisch aus 15 g Pivalinsäure, 52 g Essigsäure und 13 g Wasser verdampft und zusammen mit 3 l Stickstoff bei 415 °C über 100 ml des Katalysators K geleitet, der zu 0,5 Gew.-% aus Natriumoxid und dem Rest aus Anatas bestand. Der Katalysator wurde analog Beispiel 8 durch Tränken von 995 g TiO<sub>2</sub>-Träger II mit einer Lösung, die 5g Na<sub>2</sub>O (als wäßrige NaOH) enthielt, hergestellt. Anschließend wurden die Reaktionsgase abgekühlt und in einer Vorlage gesammelt. Vom zweiphasigen Austrag wurden die organische und die wäßrige Phase mittels GC analysiert. Der Umsatz an Pivalinsäure betrug 99 %. Die Selektivität zu Pinacolon betrug 93 %.

#### Beispiel 15

20

#### Herstellung von Pinacolon

Über einen Verdampfer wurde stündlich ein Gemisch aus 15 g Pivalinsäure, 52 g Essigsäure und 13 g Wasser verdampft und zusammen mit 3 l Stickstoff bei 400 °C über 100 ml des Katalysators L geleitet, der zu 0,3 Gew.-% aus Natriumoxid und dem Rest aus Anatas bestand. Der Katalysator wurde analog Beispiel 1 durch Tränken von 997 g TiO<sub>2</sub>-Träger II mit einer Lösung, die 3g Na<sub>2</sub>O (als wäßrige NaOH) enthielt, hergestellt. Anschließend wurden die Reaktionsgase abgekühlt und in einer Vorlage gesammelt. Vom zweiphasigen Austrag wurden die organische und die wäßrige Phase mittels GC analysiert. Der Umsatz an Pivalinsäure betrug 97 %. Die Selektivität zu Pinacolon betrug 95 %.

30

#### Beispiel 16

#### Herstellung von Pinacolon

Über einen Verdampfer wurde stündlich ein Gemisch aus 9 g Pivalinsäure, 32 g Aceton und 10 g Wasser verdampft und zusammen mit 3 l Stickstoff bei 410 °C über 100 ml des Katalysators M geleitet, der zu 0,1 Gew.-% aus Kaliumoxid und dem Rest aus Anatas bestand. Der Katalysator wurde analog Beispiel 1 durch Tränken von 999 g TiO<sub>2</sub>-Träger II mit einer Lösung, die 1 g K<sub>2</sub>O (als wäßrige KOH) enthielt, hergestellt. Anschließend wurden die Reaktionsgase abgekühlt und in einer Vorlage gesammelt. Vom zweiphasigen Austrag wurden die organische und die wäßrige Phase mittels GC analysiert. Der Umsatz an Pivalinsäure betrug 98 %. Die Selektivität zu Pinacolon betrug 90 %.

45

#### Beispiel 17

#### Herstellung von Pinacolon

50

Über einen Verdampfer wurde stündlich ein Gemisch aus 15 g Pivalinsäure, 17 g Essigsäure, 17 g Aceton und 12 g Wasser verdampft und zusammen mit 3 l Stickstoff bei 430 °C über 100 ml des Katalysators N geleitet, der zu 0,3 Gew.-% aus Natriumoxid und dem Rest aus Anatas bestand. Der Katalysator wurde analog Beispiel 1 durch Tränken von 997 g TiO<sub>2</sub>-Träger II mit einer Lösung, die 3 g Na<sub>2</sub>O (als wäßrige NaOH) enthielt, hergestellt. Anschließend wurden die Reaktionsgase abgekühlt und in einer Vorlage gesammelt. Vom zweiphasigen Austrag wurden die organische und die wäßrige Phase mittels GC analysiert. Der Umsatz an Pivalinsäure betrug 94 %. Die Selektivität zu Pinacolon betrug 96 %.




## Ansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Ketonen der allgemeinen Formel I



in der R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> unabhängig voneinander Alkyl, Cycloalkyl, Arylalkyl, Aryl oder Hetaryl bedeuten, wobei mindestens einer der Reste R<sup>1</sup> oder R<sup>2</sup> mindestens ein Wasserstoffatom am α-C-Atom trägt, durch Umsetzung von zwei Carbonsäuren der allgemeinen Formeln (IIa/IIb), R<sup>1</sup>-COOH (IIa) und R<sup>2</sup>-COOH (IIb) oder durch Umsetzung einer Carbonsäure R<sup>1</sup>-COOH (IIa) und einem Keton



oder durch Umsetzung von Gemischen aus IIa, IIb und Ib, in der Gasphase in Gegenwart eines Katalysators, dadurch gekennzeichnet, daß man solche Katalysatoren verwendet, deren aktive Masse mindestens zu 50 Gew.-% aus Titandioxid mit einer spezifischen Oberfläche größer als 10 m<sup>2</sup>/g besteht.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Titandioxid in Form von Anatas verwendet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Katalysator 0,05 bis 50 Gew.% ein oder mehrere Metalloxide aus der ersten oder zweiten Hauptgruppe des Periodensystems enthält.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Katalysator 0,05 bis 50 Gew.% Lithium-, Natrium- oder Kaliumoxid enthält.

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Katalysator ein oder mehrere Oxide seltener Erdmetalle enthält.

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Katalysator Ceroxid enthält.

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Katalysator eine spezifische Oberfläche von 20 bis 200 m<sup>2</sup>/g besitzt.

8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Katalysator eine spezifische Oberfläche von 30 bis 160 m<sup>2</sup>/g besitzt.

9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Katalysator 0, 1 bis 10 Gew.% des Oxids enthält.

10. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß R<sup>2</sup> Methyl und R<sup>1</sup> tert.-Butyl bedeutet.



1



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets

Veröffentlichungsnummer:

**0 352 674  
A3**

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

Anmeldenummer: 89113502.2

Int. Cl.<sup>5</sup>: **C07C 45/74, C07C 45/48,  
C07C 49/04, C07C 49/76,  
B01J 21/06**

Anmeldetag: 22.07.89

Priorität: 29.07.88 DE 3825873  
21.06.89 DE 3920280

Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
31.01.90 Patentblatt 90/05

Benannte Vertragsstaaten:  
BE CH DE ES FR GB IT LI NL


Veröffentlichungstag des später veröffentlichten  
Recherchenberichts: 13.06.90 Patentblatt 90/24

Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft**  
Carl-Bosch-Strasse 38  
D-6700 Ludwigshafen(DE)


Erfinder: **Schommer, Charles, Dr.**  
Moerikestrasse 32  
D-6700 Ludwigshafen(DE)  
Erfinder: **Ebel, Klaus, Dr.**  
Asterstrasse 14  
D-6704 Mutterstadt(DE)  
Erfinder: **Dockner, Toni, Dr.**  
Grossgasse 6  
D-6701 Meckenheim(DE)  
Erfinder: **Irgang, Matthias, Dr.**  
Andreas-Hofer-Weg 41  
D-6900 Heidelberg(DE)  
Erfinder: **Hoelderich, Wolfgang, Dr.**  
Mannheimer Strasse 18 c  
D-6710 Frankenthal(DE)  
Erfinder: **Rust, Harald**  
Dudostrasse 57  
D-6730 Neustadt-Duttweiler(DE)

Verfahren zur Herstellung von Ketonen.

Verfahren zur Herstellung von Ketonen der allgemeinen Formel I



(I),



oder durch Umsetzung von Gemischen aus IIa, IIb und Ib, in der Gasphase in Gegenwart eines Katalysators, indem man solche Katalysatoren verwendet, deren aktive Masse mindestens zu 50 Gew.-% aus Titandioxid mit einer spezifischen Oberfläche größer als 10 m<sup>2</sup>/g besteht.

EP 0 352 674 A3

in der R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> unabhängig voneinander Alkyl, Cycloalkyl, Arylalkyl, Aryl oder Hetaryl bedeuten, wobei mindestens einer der Reste R<sup>1</sup> oder R<sup>2</sup> mindestens ein Wasserstoffatom am α-C-Atom trägt, durch Umsetzung von zwei Carbonsäuren der allgemeinen Formeln (IIa/IIb), R<sup>1</sup>-COOH (IIa) und R<sup>2</sup>-COOH (IIb) oder durch Umsetzung einer Carbonsäure R<sup>1</sup>-COOH (IIa) und einem Keton



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 89 11 3502

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
X,Y	CHEMICAL ABSTRACTS Band 103, Nr. 2, 15. Juli 1985, Seite 96, Spalte 2, Zusammenfassung Nr. 8004v, Columbus, Ohio, US; & JP - A - 60 25541 (TAKEDA CHEMICALINDUSTRIES LTD.) 08.02.1985 ---	1,3-6,9	C 07 C 45/74 C 07 C 45/48 C 07 C 49/04 C 07 C 49/76 B 01 J 21/06
Y	EP-A-0 251 111 (BASF) * Seite 4, Tabelle 1; Seite 5, Tabelle 2; Seite 2, Zeilen 30-45 * ---	1,3-6,9	
A,D	METHODEN DER ORGANISCHEN CHEMIE Band VII/2a, Teil 1, 1973, Seiten 627-633, Georg Thieme Verlag Stuttgart, DE; HOUBEN WEYL * Seite 627 - Seite 630, Tabelle 95 * ---	1,3,4	
A	DE-B-1 201 323 (BASF) * das ganze Dokument * ---	1,3,4	
A	EP-A-0 266 510 (HÜLS AG) * Ansprüche * ---	1,6	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4)
A,P	EP-A-0 283 660 (CHEMISCHE WERKE HÜLS AG) * Ansprüche * -----	1,6	C 07 C 45/00 C 07 C 49/00 B 01 J 21/00
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort BERLIN		Abschlußdatum der Recherche 16-03-1990	
		Prüfer RUFET J.M.A.	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument ----- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			